

## SM MARBLE® SPECIFICA DELLE LASTRE

### SPESSORE

Spessore nominale	Tolleranze
12 mm	non meno di 10.5 mm e non più di 12.5 mm
20 mm	non meno di 18.5 mm e non più di 20.5 mm
30 mm	non meno di 28.5 mm e non più di 30.5 mm

Per la misura dello spessore si deve considerare l'intera dimensione della lastra, lo spessore nominale è quindi il risultato della media matematica di 3 misure effettuate a circa 50, 150 e 250 cm dall'angolo della lastra.

### DIMENSIONI

Dimensioni	Dimensione minima
Lunghezza	non meno di 3050 mm
Larghezza	non meno di 1240 mm

### PLANARITÀ

La deviazione dalla planarità della lastra non deve superare i 4 mm sulla lunghezza della lastra e non deve superare i 2 mm sulla larghezza.

La planarità deve essere misurata al centro della lastra stessa in posizione orizzontale, considerando l'intera lunghezza e larghezza della lastra (non le diagonali).

### REQUISITI DELLA SUPERFICIE NON ESPOSTA

Il retro delle lastre deve avere una finitura uniforme. La rugosità non deve superare 0,5 mm. Piccole crepe sono permesse nella zona periferica fino a 10 cm dai bordi.

## REQUISITI DELLA SUPERFICIE NOBILE

La superficie, in funzione del processo di finitura, deve avere un aspetto uniforme e non deve presentare i seguenti difetti:

- Nessuna macchia di pigmento più grande di 5 mm.
- Nessuna presenza di materiali estranei (materiali che non fanno parte della formulazione, per esempio gomma, metallo, legno etc.)
- Nessun residuo di colore o impasto del materiale prodotto in precedenza.
- Nessun buco o graffio.
- Nessuna presenza di zone opache (su superfici lucide).

Le superfici lucide devono avere un grado di lucidatura non inferiore a 60 Gloss misurati con Gloss Meter (misura a 60°).

I prodotti che contengono specchio, vetro o madreperla possono avere dei piccoli difetti come piccole fratture o buchi dovuti alla fragilità delle materie prime utilizzate e quindi tali difetti devono essere considerati caratteristici di questi prodotti.

## VARIAZIONI CROMATICHE E STRUTTURA

La costanza cromatica è uno dei vantaggi di SM MARBLE®. Il colore degli impasti viene sempre attentamente monitorato e controllato per mantenere i più alti livelli di costanza cromatica. Nonostante le scrupolose procedure messe in atto per garantire la riproducibilità cromatica nel tempo, piccole variazioni cromatiche sono comunque possibili e quindi prima della lavorazione o della posa è opportuno eseguire un controllo visivo. Santa Margherita SpA non accetterà reclami relativi a differenze cromatiche dopo la posa delle piastrelle o dopo che le lastre sono state tagliate o modificate dalla loro condizione originale.

I materiali SM MARBLE® prodotti utilizzando aggregati con dimensione maggiore di 1 cm, sono costituiti per il 95% da marmo. È quindi naturale che il materiale presenti alcune caratteristiche tipiche del marmo. Questi materiali possono avere in diversa misura venature o fratture superficiali tipiche del marmo utilizzato. Le venature e le fratture superficiali non compromettono in alcun modo l'integrità del materiale e devono essere considerate come naturali caratteristiche del prodotto finito.