

TECHNISCHES DATENBLATT FÜR KUNSTSTEIN AUF QUARZBASIS

| | |
|-------------------------|---|
| Produkt: | LEVANTE |
| Serie: | SM QUARTZ® |
| Zusammensetzung: | 10 - 13 % Kunstharz, 87 - 90 % Quarz |
| Oberflächenbearbeitung: | Poliert, Silk |
| Rohplattenformat (cm): | 320x155, 330x165 |
| Rohplattenstärke* (cm): | 2,0 - 3,0 |



* Andere Formate und Plattenstärken sind auf Anfrage erhältlich

| Eigenschaften | Norm | Wert | Anmerkung |
|---------------------------------|-------------|---|--|
| Rohdichte | EN 14617-1 | 2300 - 2400 Kg/m ³ | |
| Wasseraufnahme | EN 14617-1 | ≤ 0,10 % | |
| Biegefestigkeit | EN 14617-2 | ≥ 65 Mpa | |
| Abriebbeständigkeit | EN 14617-4 | 28 - 30 mm | |
| Frostbeständigkeit | EN 14617-5 | KM _{f25} 0,9 - 1,2 | |
| Temperatur Wechselbeständigkeit | EN 14617-6 | Δm% ≤ 0,07 % | Test Temperatur: 70°C |
| | | ΔR _{f,20} ≤ 20 % | |
| Stoßfestigkeit | EN 14617-9 | 2,5 - 4,0 J | für Plattenstärke 12 mm |
| | | ≥ 8,0 J | für Plattenstärke 20 mm, 30 mm |
| Chemikalienbeständigkeit | EN 14617-10 | C4 | |
| Lineare Wärmeausdehnung | EN 14617-11 | 28 - 38 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | |
| Maßhaltigkeit | EN 14617-12 | Classe A (<0,3 mm) | In Bezug auf Bodenplatten 30x30x1,2 cm |
| Elektrischer Widerstand | EN 14617-13 | ρ _s ≥ 10 ¹⁰ Ω | In Bezug auf die Fläche |
| | | ρ _v ≥ 10 ⁸ Ω m | In Bezug auf das Volumen |
| Druckfestigkeit | EN 14617-15 | 150 - 250 MPa | |
| Härte nach Mohs | EN 101 | bis zu 7 Mohs | |
| Wärmeleitfähigkeit | EN 12524 | 1,3 W/(m K) | von Tabellenwerten |
| Brennbarkeitsklasse | ASTM E84 | Klasse A | US standard |
| Brennbarkeitsklasse | EN 13501-1 | A2-s2,d0 | Wände |
| Brennbarkeitsklasse | EN 13501-1 | A2-fl-s1 | Etagen |
| Bewertung der Rutschhemmung | EN 14231 | ≥ 35 (trocken) | |
| | | ≥ 3 (naß) | |
| Bewertung der Rutschhemmung | DIN 51130 | R9 | bei Schliiff H9 |